

ORIGINAL

Реєстр. № UA 0098/2025/L

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

ЗАМОВНИК: ТОВ «К2 СУПЕР КОМПАНІ»

ПРОДУКЦІЯ: *

FILE № CC2500025

№ ПРОБИ 1

ДАТА ДОСТАВКИ У

Лушпиння пресоване

ЗАМОВНИКА:

ЛАБОРАТОРІЮ:

гранульоване

№ ПРОБИ 0098

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

02.02.2025

ЛАБОРАТОРНИЙ:

ВИПРОБУВАННЯ:

02-06.02.2025

ВИПРОБУВАННЯ: Проба з лабораторним № 0098 підготовлена і випробувана в акредитованій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017,IDT) лабораторії (Атестат № 20880, зареєстрований у Реєстрі НААУ 11 жовтня 2024 р.), згідно з нормативними документами, приведеними нижче.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ	НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ**	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
Загальна волога, M_{ar} , %	ISO 18134-1:2022	9,7
Зольність, A_d , % (при $t = 815\text{ }^{\circ}\text{C}$)	ISO 18122:2022	2,8
Масова частка загальної сірки, $W_{S,d}$, %	ISO 16994:2016	0,05
Вихід летких речовин, V_d , %	ISO 18123:2023	76,1
Нижча теплота згоряння, $q_{net,ar}$, ккал/кг	ISO 18125:2017	4089
Нижча теплота згоряння, $q_{net,ar}$, МДж/кг		17,12
Вища теплота згоряння, $q_{gr,daf}$, ккал/кг		4989
Вища теплота згоряння, $q_{gr,daf}$, МДж/кг		20,89
Масова частка загального хлору, $W_{Cl,d}$, %	ISO 16994:2016	0,062
Температура стадій плавкості золи, $^{\circ}\text{C}$ Початку зсідання, SST Деформації, DT Півкулі, HT Плинності, FT	ISO 21404:2020	980 1030 1060 1100

* - За даними Замовника

** - Методика випробувань узгоджена з Замовником.

Проба надійшла до лабораторії масою 3,188 кг. Проба не опломбована. Пакування не пошкоджене.

Результати випробувань стосуються тільки проби отриманої від Замовника. CCI не несе відповідальність за якість продукції яка виробляється, продається або купується Замовником. Даний протокол не може бути частково/ повністю відтворений як офіційний документ без дозволу ТОВ "CCI".



Дата: 06.02.2025

м. Кривий Ріг

Завідувач випробувальною лабораторією ТОВ "CCI"

Марина БУКАРАНОВА

Our services, including this document issued by us, are subject to our General Terms and Conditions available at <https://www.cotecna.com/en/terms-and-conditions>. The information contained herein reflects our findings at the time and place of our intervention only and within the limits of our principal's/ client's instructions. Any information provided to us, if relied upon by us, will be deemed accurate, adequate and complete, without us incurring any liability as a result of such reliance. In case of testing services, the results refer only to the sample(s) tested. Our sole responsibility is to our principal / client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without our prior written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



20880
Випробування

Ф.4.04/3. ред.1

st. Gromovoy, 26, Kryvyi Rih, 50026, Ukraine
tel: +38 095 30 18 808; +38 067 93 11 893
www.cci.ua

308122

ISO/IEC 17020:2012
1 стор з 1 стор